


KLOBER	Paroprepustna folija	Permo® EASY H (SK2)
	Material:	3 slojna kombinacija netkanine in poliolefina
	Površinska teža:	ca. 125 g/m ²
	Barva:	temno rjava
	Gorljivost, EN 13501-1	E
	Paropropustnost vodne pare, EN ISO 12572	> 1200 g/m ² / dan
	Relativna upornost vodne pare, Sd vrednost	0,02m
	Odpornost pri nadaljnem trganju – vzdolžno EN 12311-1	225 N/5cm
	Odpornost pri nadaljnem trganju – povprek EN 12311-1	170 N/5cm
	Vodotesnost EN 20811	> 2500 mm H ₂ O
	Temperaturna obstojnost	-40°C / +80°C
	UV obstojnost	4 mesece
	Dimenzije	Rola 1,5m x 50m
	Teža role:	9,40 kg


KLOBER	Paroprepustna folija	Permo® LIGHT
	Material:	3 slojna kombinacija netkanine in poliolefina
	Površinska teža:	cca. 145 g/m ²
	Barva:	Rjava
	Gorljivost, EN 13501-1	E
	Paropropustnost vodne pare, EN ISO 12572	>1350 g/m ² / dan
	Relativna upornost vodne pare, Sd vrednost	0,02m
	Odpornost pri nadaljnem trganju – vzdolžno EN 12311-1	275 N/5cm
	Odpornost pri nadaljnem trganju – povprek EN 12311-1	130 N/5cm
	Vodotesnost EN 20811	> 3500 mm H ₂ O
	Temperaturna obstojnost	-40°C / +80°C
	UV obstojnost	4 mesece
	Dimenzije	Rola 1,5m x 50m
	Teža role:	10,8 kg


KONTAKT:

Tel.: +386 2 42 92 404

info@nbs.si

www.nbs.si

KLOBER	Paroprepustna folija	Permo® STRONG (SK2)
	Material:	3 slojna kombinacija netkanine in poliolefina
	Površinska teža:	ca. 150 g/m ²
	Barva:	Rjava
	Gorljivost, EN 13501-1	E
	Relativna upornost vodne pare, Sd vrednost	>2000 mm
	Odpornost pri nadaljnem trganju – vzdolžno EN 12311-1	430 N/5cm
	Odpornost pri nadaljnem trganju – povprek EN 12311-1	370 N/5cm
	Vodotesnost EN 20811	> 3500 mm H ₂ O
	Temperaturna obstojnost	-40°C / +80°C
	UV obstojnost	4 mesece
Dimenzije	Rola 1,5m x 50m	
Teža role:	11,25 kg	

KLOBER	Paroprepustna folija	Permo® FORTE (SK2)
	Material:	3 slojna kombinacija netkanine in poliolefina
	Površinska teža:	ca. 175 g/m ²
	Barva:	Rjava
	Gorljivost, EN 13501-1	E
	Relativna upornost vodne pare, Sd vrednost	0,03m
	Odpornost pri nadaljnem trganju – vzdolžno EN 12311-1	460 N/5cm
	Odpornost pri nadaljnem trganju – povprek EN 12311-1	400 N/5cm
	Vodotesnost EN 20811	> 4000 mm H ₂ O
	Temperaturna obstojnost	-40°C / +80°C
	UV obstojnost	4 mesece
Dimenzije	Rola 1,5m x 50m	
Teža role:	13,10 kg	

KONTAKT:

Tel.: +386 2 42 92 404

info@nbs.si

www.nbs.si

KLOBER

Parna ovira / parna zapora

Wallint® 10 eco (SK2)




Material:	3 slojna kombinacija netkanine in poliolefina
Površinska teža:	ca. 120 g/m ²
Barva:	Rumena
Gorljivost, EN 13501-1	E
Relativna upornost vodne pare, Sd vrednost	< 2000 mm
Odpornost pri nadaljnem trganju – vzdolžno EN 12311-1	200 N/5cm
Odpornost pri nadaljnem trganju – povprek EN 12311-1	190 N/5cm
Temperaturna obstojnost	-40°C / +80°C
UV obstojnost	4 mesece
Dimenzije	Rola 1,5m x 50m
Teža role:	9 kg

KLOBER

Parna ovira / parna zapora

Wallint® T3 (SK2)



Material:	3 slojna kombinacija netkanine in poliolefina
Površinska teža:	ca. 160 g/m ²
Barva:	Rumena
Gorljivost, EN 13501-1	E
Relativna upornost vodne pare, Sd vrednost	< 2000 mm
Odpornost pri nadaljnem trganju – vzdolžno EN 12311-1	280 N/5cm
Odpornost pri nadaljnem trganju – povprek EN 12311-1	230 N/5cm
Temperaturna obstojnost	-40°C / +80°C
UV obstojnost	4 mesece
Dimenzije	Rola 1,5m x 50m
Teža role:	12 kg

KONTAKT:

Tel.: +386 2 42 92 404

info@nbs.si

www.nbs.si